

TECHNICKÝ LIST

DRENÁŽNA ROHOŽ METAL ROOF 8 MM S DIFÚZNOU FÓLIOU



DRENÁŽNA ROHOŽ METAL ROOF 8 MM S DIFÚZNOU FÓLIOU

Drenážna rohož s difúznou fóliou a samolepiacou páskou. Na použitie ako poistná hydroizolácia pod plechové krytiny (falzované alebo click systém).

Slúži na separáciu krytiny od podkladu, chráni vrstvy strechy pred prenikaním vody/snehu a odvádza prípadný kondenzát zo spodnej strany plechovej krytiny. Čiastočne znižuje hluk pri daždi a prienik sálavého tepla do konštrukcií.

Skladovanie

V čistom a suchom priestore bez prístupu UV žiarenia

Základné technické údaje	Testovacia metóda	Hodnota
Dĺžka	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Šírka	EN 1848 -2	1,5 (± 0,005) m
Prímost'	EN 1848 -2	vyhovuje
Plošná hmotnosť	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Hrúbka	EN 1849 -2	8 (± 2) mm
Reakcia na oheň	EN ISO 11925-2	trieda F
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928 A	trieda W1
Priepustnosť vodnej pary	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Odolnosť proti prenikaniu vzduchu	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	EN 12311-1	330 (± 60) N/50 mm
Pevnosť v ťahu priečne	EN 12311-1	200 (± 40) N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	EN 12311-1	60 (± 30) %
Ťažnosť priečne	EN 12311-1	65 (± 15) %
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	EN 12310-1	190 (± 60) N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	EN 12310-1	255 (± 85) N
Rozmerová stabilita	EN 1107-2	1,50%
Ohebnosť pri nízkej teplote	EN 1109	-30 °C
Umelé starnutie dlhodobým vystavením UV žiareniu a zvýšenej teplote (80 °C)	Odolnosť proti prenikaniu vody EN 13859-1 C	trieda W1
Priepustnosť vodnej pary 23 °C / 85 % RH	Lyssy	1500 (± 200) g/m ² x 24 h
Priepustnosť vodnej pary 38 °C / 90 % RH	Lyssy	3200 (± 400) g/m ² x 24 h

Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter. Každý používateľ je povinný overiť vhodnosť použitia výrobku pre jeho zamýšľané použitie. Informácie uvedené v tomto technickom liste, vrátane odporúčaní na použitie a aplikáciu výrobku, vychádzajú zo znalostí a skúseností výrobcu. Tento výrobok môže mať rôzne spôsoby použitia a môže byť použitý aj v rôznych prostrediach a za rôznych okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za výsledky (priame ani nepriame škody) nesprávneho použitia tohto výrobku.