

SCHEDA TECNICA

COLLA PER FOGLI E BARRIERE VAPORE



COLLA PER FOGLI E BARRIERE VAPORE

L'adesivo per membrane e barriere al vapore è una massa sigillante e impermeabile al vapore progettata per l'incollaggio/sigillatura permanentemente elastica di giunti, collegamenti, elementi costruttivi e giunti sovrapposti di barriere al vapore e membrane sigillanti nelle costruzioni a secco, nonché durante l'installazione di finestre e porte.

- giunto permanentemente elastico
- applicazione possibile su superfici umide
- lavorazione senza piastra di pressione
- adesione a diversi materiali (calcestruzzo, pietra, legno, intonaci, metallo, pannelli in fibra di gesso e cartongesso)

L'adesivo può essere conservato solo nella confezione originale non aperta a temperature comprese tra 15 °C e 25 °C. In tali condizioni di conservazione, la durata dell'adesivo è di 12 mesi.

Caratteristiche tecniche

Base / materiale	dispersione polimerica modificata
Volume	280 ml
Colore del film dopo indurimento	azzurro chiaro
Proprietà del film	permanentemente elastico
Viscosità	pastosa
Lavorabilità	da -5 °C
Resistenza al gelo	fino a -30 °C
Elevata resistenza al distacco	da -10 °C a +50 °C
Tenuta all'aria	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; carico di pressione 600 Pa = 140 km/h, velocità del vento 1.000 Pa, pressione/aspirazione ciclica = forza uragano
Indurimento	ca. 2 giorni (a seconda dell'assorbimento del supporto e dello spessore dello strato)

Istruzioni per l'applicazione

Il supporto deve essere privo di polvere, grasso e particelle libere. Il supporto può essere leggermente umido o assorbente. L'umidità residua del pavimento non deve superare il 5%. L'adesivo viene applicato su un lato sotto forma di cordolo di 4–8 mm di spessore. La membrana viene quindi posizionata e leggermente pressata. Su supporti non assorbenti, l'incollaggio può essere effettuato dopo una pre-essiccazione condizionata per contatto.

I giunti allentati possono essere riattaccati grazie alle proprietà autoadesive.

Le macchie di adesivo fresco possono essere rimosse con acqua. L'adesivo indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Le informazioni sopra riportate sono di carattere generale. Ogni utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulle conoscenze e sull'esperienza del produttore con il prodotto. Questo prodotto può avere diversi utilizzi e può essere impiegato anche in ambienti e condizioni differenti che non possiamo controllare. Il fornitore e il produttore non sono responsabili dei risultati (inclusi danni diretti e indiretti) derivanti da un uso improprio di questo prodotto.