

FIȘĂ TEHNICĂ

FOLIE SUB ACOPERIȘ EUROFOL 135



FOLIE SUB ACOPERIȘ EUROFOL 135

Kontaktna paroprepustna strešna membrana, primerna za uporabo pod katerokoli strešno kritino. Služi kot dodatni hidroizolacijski sloj v prezračevanih in neprezračevanih strešnih sestavih.

Osnovni tehnični podatki

Lungime	50 m (-0/+2 %)
Lățime	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Grosime	0,3 mm
Greutate specifică	135 g/m ² ± 15 %
Reacție la foc	Clasa E
Etanșeitate la apă (2 kPa)	Clasa W1
Etanșeitate la apă după îmbătrânire artificială	Clasa W1
Grosime echivalentă de difuzie	0,02 m (+0,03; -0,01)
Rezistență la tracțiune longitudinală	225 N/50 mm (± 60)
Rezistență la tracțiune transversală	115 N/50 mm (± 30)
Alungire longitudinală	80 % (± 30)
Alungire transversală	130 % (± 50)
Rezistență la sfâșiere longitudinală	120 N (± 50)
Rezistență la sfâșiere transversală	130 N (± 50)
Permeabilitate la vapori	>1700 (g/m ²)/24 h
Interval de temperatură de utilizare	-30 până la +80 °C
Substanțe periculoase	npd*

*npd - no performance determined (nobena lastnost ni določena)

Parametri după îmbătrânire artificială

Rezistență la tracțiune longitudinală	155 N/50 mm (± 40)
Rezistență la tracțiune transversală	80 N/50 mm (± 20)
Alungire longitudinală	50 % (± 20)
Alungire transversală	85 % (± 35)