

FICHE TECHNIQUE

MEMBRANE DE DRAINAGE METAL ROOF 8 MM AVEC FILM PERMÉABLE ET BANDE ADHÉSIVE



MEMBRANE DE DRAINAGE METAL ROOF 8 MM AVEC FILM PERMÉABLE ET BANDE ADHÉSIVE

Natte de drainage avec membrane de diffusion et bande auto-adhésive. Utilisée comme couche d'étanchéité secondaire sous les toitures métalliques (à joint debout ou système click).

Sert à séparer la couverture du support, protège les couches de la toiture contre la pénétration de l'eau/neige et évacue les éventuels condensats de la face inférieure de la couverture métallique. Réduit partiellement le bruit lors de la pluie ainsi que la pénétration de la chaleur rayonnante dans la structure.

Stockage

Dans un espace propre et sec, sans exposition aux rayons UV

Données techniques de base	Méthode d'essai	Valeur
Longueur	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Largeur	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Rectitude	EN 1848 -2	conforme
Masse surfacique	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Épaisseur	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	classe F
Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928 A	classe W1
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Résistance à la pénétration de l'air	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Résistance à la traction longitudinale	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Résistance à la traction transversale	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Allongement longitudinal	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Allongement transversal	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Résistance à la déchirure longitudinale	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Résistance à la déchirure transversale	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	1,50%
Flexibilité à basse température	EN 1109	-30 °C
Vieillessement artificiel par exposition prolongée aux UV et à une température élevée (80 °C)	Résistance à la pénétration de l'eau EN 13859-1 C	classe W1
Perméabilité à la vapeur d'eau 23 °C / 85 % HR	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Perméabilité à la vapeur d'eau 38 °C / 90 % HR	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

Les informations ci-dessus sont de nature générale. Chaque utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les informations contenues dans cette fiche technique, y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, sont basées sur les connaissances et l'expérience du fabricant. Ce produit peut avoir différentes utilisations et peut également être utilisé dans différents environnements et dans des conditions que nous ne pouvons pas contrôler. Ni le fournisseur ni le fabricant ne sont responsables des résultats (dommages directs ou indirects) d'une mauvaise utilisation de ce produit.