ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ГЕОТЕКСТИЛ GEOTEX 1 X 50M | B 200



BG

ГЕОТЕКСТИЛ GEOTEX 1 X 50M | B 200

Бял нетъкан геотекстил, произведен от рециклиран полиестер; не съдържа опасни вещества. Може да се използва в много области на строителството като филтриращ, разделителен, дренажен или защитен слой.

Предназначение: разделяне, филтрация, защита.

Основни технически данни:

Повърхностна маса	200 g/m² (±20)
Дебелина при 2 kPa	1,80 mm (±0,36)
Якост	2 kN/m (-1 kN/m) надлъжна посока
	1,5 kN/m (-1 kN/m) напречна посока
Удължение	50 % (±10 %) надлъжна посока
	50 % (±10 %) напречна посока
Устойчивост на пробиване с падащ конус	38 mm (7,6 mm)
Устойчивост на пробиване (CBR тест)	0,2 kN (-0,02 kN)
Характерен размер на отворите	81 µm (±8,1 µm)
Водопропускливост перпендикулярно на равнината	0,1941 m/s (-0,0582 m/s)
Срок на експлоатация (Трайност)	Геотекстилът трябва да бъде покрит в рамките на 14 дни от датата на полагане. -Очаквана трайност минимум 5 години за приложения, при които продуктът не изпълнява усилваща функция, при полагане в естествени почви със стойност на pH 4 <= pH <= 9 и при температури на почвата <= 25 °C

Запазваме си правото на технически промени.

Издадено 2025

Примери за приложение:

- разделяне на отделните слоеве при изграждане на подходни пътища и тротоари
- защитен слой под басейни
- обвиване на дренажни тръби
- използване в конструкцията на плоски покриви

Запазваме си правото на технически промени.

Издадено 2025