

TEKNISK DATABLAD

KLÆBEMIDDEL TIL FOLIER OG DAMPSPÆRRER



KLÆBEMIDDEL TIL FOLIER OG DAMPSPÆRRER

Klæbemiddel til folier og dampspærre er en damptæt og tætnende masse, der er beregnet til permanent elastisk limning/tætning af samlinger, forbindelser, bygningsdele og overlappende samlinger af dampspærre og tætningsfolier i tørre byggemetoder samt ved montering af vinduer og døre.

- permanent elastisk samling
- kan påføres på fugtige overflader
- bearbejdning uden trykplade
- vedhæftning til forskellige materialer (beton, sten, træ, puds, metal, gipsfiber- og gipsplader)

Klæbemidlet må kun opbevares i original, uåbnet emballage ved temperaturer mellem 15 °C og 25 °C. Under disse opbevaringsforhold er holdbarheden 12 måneder.

Tekniske egenskaber

Base / materiale	modificeret polymerdispersion
Volumen	280 ml
Farve efter hærkning	lyseblå
Filmegenskab	permanent elastisk
Viskositet	pastaagtig
Bearbejdelighed	fra -5 °C
Frostbestandighed	ned til -30 °C
Høj afskalningsstyrke	fra -10 °C til +50 °C
Lufttæthed	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4 Trykbelastning 600 Pa = 140 km/h, vindhastighed 1 000 Pa, cyklisk trykbelastning/sug = orkanstyrke
Hærkning	ca. 2 dage (afhængigt af underlagets sugeevne og lagtykkelse)

Påføringsvejledning

Underlaget skal være fri for støv, fedt og løse partikler. Underlaget må gerne være let fugtigt eller absorberende. Restfugt i gulvet må ikke overstige 5 %. Klæbemidlet påføres på den ene side i form af en stribe på 4 til 8 mm tykkelse. Herefter placeres folien og trykkes let fast. På ikke-absorberende underlag kan limning udføres efter betinget for tørring ved kontakt.

Løse samlinger kan fastgøres igen takket være de selvklæbende egenskaber.

Friske limpletter kan fjernes med vand. Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Ovenstående oplysninger er af generel karakter. Hver bruger er forpligtet til at sikre sig, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. Oplysningerne i dette tekniske datablad, herunder anbefalinger vedrørende brug og anvendelse af produktet, er baseret på producentens viden og erfaring med produktet. Dette produkt kan anvendes på forskellige måder og kan også bruges i forskellige miljøer og under forskellige forhold, som vi ikke kan kontrollere. Leverandøren og producenten er ikke ansvarlige for resultaterne (herunder direkte og indirekte skader) af forkert brug af dette produkt.