



NEXLER Super Roof Stick

Samolepící asfaltový pás jednovrstvý

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ nosné vložky	polyesterová netkaná textilie vyztužená skelným vláknem
Typ posypu	červená nebo grafitová
Ohebnost při nízké teplotě	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Šířka	$\geq 0,99\text{ m}$ - verze 1 m $\geq 0,495\text{ m}$ - verze 0,5 m
Přímost	$\leq 10\text{ mm}$ na 5 m délky role
Tloušťka	$(2,6 \pm 0,3)\text{ mm}$
Odolnost proti vnějšímu působení požáru	NPD
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost: vodotěsná při tlaku	$\geq 10\text{ kPa}$ (metoda A)
Pevnost v tahu:	
- podélný směr	$600 \pm 200\text{ N}/50\text{ mm}$
• prodloužení	$(45 \pm 15)\%$
- příčný směr	$400 \pm 200\text{ N}/50\text{ mm}$
• prodloužení	$(45 \pm 15)\%$
Odolnost proti prorůstání kořínků	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	$\geq 5\text{ kg}$ (metoda A)
Odolnost proti nárazu	$\geq 250\text{ mm}$ (metoda A)
Odolnost proti roztržení:	
- podélný směr	$250 \pm 100\text{ N}$
- příčný směr	$250 \pm 100\text{ N}$
Pevnost spoje:	
- odloupení	
• podélný směr	$60 \pm 50\text{ N}/50\text{ mm}$
• příčný směr	$60 \pm 50\text{ N}/50\text{ mm}$
- stříh	
• podélný směr	$250 \pm 150\text{ N}$
• příčný směr	$500 \pm 200\text{ N}$
Trvanlivost:	
Odolnost proti stékání za vyšších teplot	$(100 \pm 10)^{\circ}\text{C}$
Nebezpečné látky	NPD
Shoda s normou	EN 13707:2004+A2:2009

VLASTNOSTI

- Utěsnění v jedné vrstvě
- Odolný, flexibilní samolepící asfaltový pás, odolný proti propíchnutí
- Vzhledem k šířce 0,5 m je vhodný pro instalaci na šikmé střechy
- Lehký a pohodlný na přepravu
- Pevná nosná vložka
- Vysoce modifikovaný asfalt SBS
- Schváleno pro použití při nízkých okolních teplotách



15 LET ZÁRUKA



2xSBS



SAMOLEPÍCÍ

POUŽITÍ

- Jednovrstvá střešní krytina se sklonem min. 5° (9%)
- Vrstva překrytí pro nespojitě střešní krytiny se sklonem min. 14° (22%)



ŠIKMÁ STŘECHA

BALENÍ

Polsko

- Délka role:
 - 1 m x 10 m (10 m²)
 - 0,5 m x 5 m (5 bm)
- Množství na paletě:
 - 24 rolí (240 m²) - role šířka 1 m
 - 70 rolí (350 bm) - role šířka 0,5 m

Export

- Délka role:
 - 1 m x 10 m (10 m²)
 - 0,5 m x 5 m (5 bm)
- Množství na paletě:
 - 24 rolí (240 m²) - role šířka 1 m
 - 70 rolí (350 bm) - role šířka 0,5 m

NÁVOD K POUŽITÍ

• **PODMÍNKY POUŽITÍ**

Izolace s použitím střešních pásů **NEXLER Super Roof Stick** by měla být provedena podle technického projektu, v souladu s platnými stavebními předpisy a podrobnými směrnicemi pro projektování a provádění izolace obsaženými v Izolačních systémech Nexler a v Technickém listu.

Montáž střešních pásů by měla být prováděna při okolní teplotě nad 0°C a tento požadavek platí pro denní a noční dobu.

Izolační práce by se neměly provádět za silného větru a srážek.

• **PŘÍPRAVA PODKLADU**

Asfaltový pás **NEXLER Super Roof Stick** je nutné upevnit pomocí lepicích vlastností tohoto pásu a dodatečně mechanicky pomocí lepenkových hřebíků s podložkami nebo bez nich na dřevěný podklad. Podklad by měl být rovný a stabilní. Vlhkost desek by neměla překročit 21%.

• **KONTROLA PRODUKTU**

Výrobek by neměl vykazovat žádné nedostatky. Role by měla být rovnoměrně svinutá, bez ohybů.

• **PŘÍPRAVA PRODUKTU**

Pokud je nutné provést pokládku při nízkých okolních teplotách, doporučuje se před instalací skladovat role ve vytápěných místnostech při teplotě minimálně +18°C po dobu 24 hodin.

• **APLIKACE**

Asfaltový pás **NEXLER Super Roof Stick** by měla být připevněný pomocí lepicích vlastností asfaltového pásu a dodatečně mechanicky pomocí lepenkových hřebíků s podložkami nebo bez nich na dřevěný podklad. Hřebíky na podélných a příčných přesazích by měly být připevněny každých 15 cm. Výběr střešních hřebíků závisí na druhu a tloušťce podkladu a jejich šířka by neměla být menší než 22 mm. Upevňovací prvky by měly být zajištěny lepidlem, tmelem, bitumenovým lepidlem nebo pryžovým tmelem. Pro lepení příčných přesahů se doporučuje použít asfaltová lepidla nanášená za studena, např. NEXLER Arbolex Aqua Stop, NEXLER Lepidlo na Střechu a Šindele.

Montáž pomocí střešních hřebíků je povolena za předpokladu, že jsou všechny přesahy důkladně přilepeny po celé jejich šířce. Výběr střešních hřebíků závisí na druhu a tloušťce podkladu a jejich šířka by neměla být menší než 22 mm.

Je nutné zachovat přesah střešních pásů o šířce min. 8 cm podél pásu a přesah min. 12 cm na spoji kolmém k délce pásu.

Na střeších se sklonem menším než 50% se pásy připevňují rovnoběžně s okapem a u sklonů nad 50% se doporučuje upevnění kolmo k okapu. Vlhkost povrchu desek by neměla překročit 21%.

Použití asfaltových střešních pásů pro vícevrstvé střešní krytiny nebo pro renovaci staré krytiny vyžaduje nalepení pásů **NEXLER Super Roof Stick** pomocí studeného nebo horkého lepidla pod přesahy pásů lze použít navíc plstěné hřebíky.

• **KONTROLA PROVEDENÍ**

Při odběru zkontrolujte:

- správné nalepení přesahů se zvláštním důrazem na příčné přesahy,
- správnost mechanického upevnění a ochrana viditelných konektorů,
- správnost provedení obložení.

ZÁRUKA

Výrobce NEXLER sp. z o.o. poskytuje přímému odběrateli asfaltových pásů **NEXLER Super Roof Stick**:

- standardní záruka na materiál 15 let jako jednovrstvá krytina
- záruka na materiál standardní po dobu 30 let v případě pokrytí finální střešní krytinou, tj. keramickými nebo betonovými taškami, plechovými taškami nebo asfaltovým šindelem.

Podrobnosti o záruce poskytnuté kupujícím jsou uvedeny v záručním listu.

NÁŘADÍ A ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Špachtle/pistole na kartuše, kladívko.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Role asfaltových pásů **NEXLER Super Roof Stick** jsou před rozvinutím zajištěny balicími páskami. Každá role má etiketu, na které se nacházejí požadované údaje. Role jsou umístěny svisle na dřevěných průmyslových paletách a zabaleny do fólie.

Při přepravě i skladování musí být role asfaltových pásů chráněné před vlhkostí, před slunečním zářením a uloženy ve svislé poloze v jedné vrstvě (provedení o šířce 1 m), nebo ve dvou vrstvách (provedení o šířce 0,5 m) tak, aby se zabránilo jejich pohybu a poškození.

Role asfaltových pásů by měly být skladovány na rovném povrchu a ve vzdálenosti min. 120 cm od radiátorů.

Při přepravě je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu.

UPOZORNĚNÍ

Práce provádějte v souladu s technickými podmínkami, pokyny výrobce, normami a předpisy BOZP.

Před nalepením vrchních asfaltových pásů se ujistěte, že se další rozvinutá role neliší v odstínu posypu. Posyp je přírodní surovina a může se lišit odstínem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před použitím si přečtěte podrobné podmínky použití produktu.

Garantujeme kvalitu našich materiálů při dodržení našich prodejních a dodacích podmínek. Pro budovy se speciálními požadavky, na které se nevztahuje tento návod, poskytujeme našim zákazníkům vlastní profesionální poradenskou službu.

Výrobce nemá žádný vliv na nesprávné použití materiálu, jeho použití k jiným účelům nebo v jiných než výše popsaných podmínkách. Záruka se vztahuje pouze na kvalitu dodaného produktu. Správné a tím i efektivní použití přípravku je mimo naši kontrolu.

Výrobce, ani jeho autorizovaný zástupce neručí za ztráty vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo skladování produktu.

Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni poskytovat pouze technické informace dle tohoto Technického Listu. Informace, které se liší od informací obsažených v tomto listu, by měly být potvrzeny písemně.

V případě jakýchkoliv pochybností se poradte s výrobcem.

Jakmile vydáme nový Technický List, ztrácí tento návod svou platnost.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com