ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ГЕОТЕКСТИЛ GEOTEX 1 X 50M | B 300



BG

ГЕОТЕКСТИЛ GEOTEX 1 X 50M | B 300

Бял нетъкан геотекстил, произведен от рециклиран полиестер; не съдържа опасни вещества. Може да се използва в много области на строителството като филтриращ, разделителен, дренажен или защитен слой.

Предназначение: разделяне, филтрация, защита.

Основни технически данни:

Повърхностна маса	300 g/m² (±80)
Дебелина при 2 kPa	2,50 mm (±0,5 mm)
Якост	3 kN/m (-1 kN/m) надлъжна посока
	2,5 kN/m (-1 kN/m) напречна посока
Удължение	50 % (±10 %) надлъжна посока
	50 % (±10 %) напречна посока
Устойчивост на пробиване с падащ конус	21 mm (4,2 mm)
Устойчивост на пробиване (CBR тест)	0,45 kN (-0,045 kN)
Характерен размер на отворите	62 µm (±6,2 µm)
Водопропускливост перпендикулярно на равнината	0,0915 m/s (-0,0274 m/s)
Срок на експлоатация (Трайност)	Геотекстилът трябва да бъде покрит в рамките на 14 дни от датата на полагане. -Очаквана трайност минимум 5 години за приложения, при които продуктът не изпълнява усилваща функция, при полагане в естествени почви със стойност на pH 4 <= pH <= 9 и при температури на почвата <= 25 °C

Запазваме си правото на технически промени.

Издадено 2025

Примери за приложение:

- разделяне на отделните слоеве при изграждане на подходни пътища и тротоари
- защитен слой под басейни
- обвиване на дренажни тръби
- използване в конструкцията на плоски покриви

Запазваме си правото на технически промени.

Издадено 2025