

FIȘĂ TEHNICĂ

COVER DE DRENAJ METAL ROOF 8 MM CU FOLIE DIFUZĂ ȘI BANDĂ ADEZIVĂ



COVOR DE DRENAJ METAL ROOF 8 MM CU FOLIE DIFUZĂ ȘI BANDĂ ADEZIVĂ

Saltea de drenaj cu membrană de difuzie și bandă autoadezivă. Pentru utilizare ca hidroizolație secundară sub învelitori metalice (fălțuite sau sistem click).

Servește la separarea învelitorii de suport, protejează straturile acoperișului împotriva pătrunderii apei/zăpezii și evacuează eventualul condens de pe partea inferioară a învelitorii metalice. Reduce parțial zgomotul în timpul ploii și pătrunderea căldurii radiante în structură.

Depozitare

Într-un spațiu curat și uscat, fără expunere la radiații UV

Date tehnice de bază	Metoda de testare	Valoare
Lungime	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Lățime	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Rectilinitate	EN 1848 -2	corespunde
Greutate pe suprafață	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Grosime	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Reacția la foc	EN ISO 11925-2	clasă F
Rezistență la pătrunderea apei	EN 1928 A	clasă W1
Permeabilitate la vapori de apă	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Rezistență la pătrunderea aerului	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Rezistență la tracțiune longitudinală	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Rezistență la tracțiune transversală	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Alungire longitudinală	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Alungire transversală	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Rezistență la rupere longitudinală	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Rezistență la rupere transversală	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	1,50%
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-30 °C
Îmbătrânire artificială prin expunere îndelungată la UV și temperatură ridicată (80 °C)	Rezistență la pătrunderea apei EN 13859-1 C	clasă W1
Permeabilitate la vapori de apă 23 °C / 85 % RH	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Permeabilitate la vapori de apă 38 °C / 90 % RH	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

Informațiile de mai sus au caracter general. Fiecare utilizator este obligat să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea sa intenționată. Informațiile conținute în această fișă tehnică, inclusiv recomandările privind utilizarea și aplicarea produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența producătorului. Acest produs poate avea diferite moduri de utilizare și poate fi utilizat în diferite medii și în condiții pe care nu le putem controla. Nici furnizorul, nici producătorul nu sunt responsabili pentru rezultatele (daune directe sau indirecte) ale utilizării necorespunzătoare a acestui produs.