

TEKNISK DATABLAD

DRÆNMATTE METAL ROOF 8 MM MED DIFFUSIONSFOLIE OG TAPE



DRÆNMATTE METAL ROOF 8 MM MED DIFFUSIONSFOLIE OG TAPE

Drænmatte med diffusionsfolie og selvklæbende tape. Til brug som sekundær vandtætning under metaltage (falsede eller klikesystem).

Anvendes til at adskille tagdækningen fra underlaget, beskytter taglagene mod indtrængning af vand/sne og leder eventuel kondens væk fra undersiden af metaltaget. Reducerer delvist støj ved regn og indtrængning af strålevarme i konstruktionen.

Opbevaring

I et rent og tørt område uden udsættelse for UV-stråling

Grundlæggende tekniske data	Testmetode	Værdi
Længde	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Bredde	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Ligehed	EN 1848 -2	opfylder
Fladevægt	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Tykkelse	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Brandreaktion	EN ISO 11925-2	klasse F
Modstand mod vandindtrængning	EN 1928 A	klasse W1
Dampgennemtrængelighed	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Modstand mod luftindtrængning	EN 12114	maks 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Trækstyrke længderetning	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Trækstyrke tværreretning	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Forlængelse længderetning	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Forlængelse tværreretning	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Rivestyrke længderetning	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Rivestyrke tværreretning	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Dimensionsstabilitet	EN 1107-2	1,50%
Fleksibilitet ved lav temperatur	EN 1109	-30 °C
Kunstig ældning ved langvarig UV-eksponering og forhøjet temperatur (80 °C)	Modstand mod vandindtrængning EN 13859-1 C	klasse W1
Dampgennemtrængelighed 23 °C / 85 % RH	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Dampgennemtrængelighed 38 °C / 90 % RH	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

Ovenstående oplysninger er af generel karakter. Hver bruger er forpligtet til at sikre sig, at produktet er egnet til det tilsigtede formål. Oplysningerne i dette tekniske datablad, herunder anbefalinger for brug og anvendelse af produktet, er baseret på producentens viden og erfaring. Dette produkt kan anvendes på forskellige måder og kan også bruges i forskellige miljøer og under forskellige forhold, som vi ikke kan kontrollere. Hverken leverandøren eller producenten er ansvarlige for resultaterne (direkte eller indirekte skader) af forkert anvendelse af dette produkt.