

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

DAKDEKKERSKIT



DAKDEKKERSKIT

Covernit loodgieterskit is een elastische voegmassa op oplosmiddelbasis. Hecht op vrijwel alle oppervlakken (bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, hout, metalen, glas, bitumen en de meeste kunststoffen) zonder primer. Kan worden aangebracht bij regen, onder het vriespunt en op natte en gladde oppervlakken. De koker moet vóór gebruik bij kamertemperatuur worden opgeslagen.

- eenvoudige applicatie
- extreem sterk, UV-bestendig
- bestand tegen weersinvloeden en schimmel
- afdichtend op vochtige en licht vette oppervlakken

Technische eigenschappen

Materiaal / chemische basis	synthetisch rubber
Consistentie	ondoorzichtig
Dichtheid	0,95 g/cm ³
Toegestane totale vervorming	max. 25%
Volumekrimp	ca. 20%
Verwerkingstemperatuur	+5 °C – +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-25 °C – +100 °C
Shore-hardheid	25 °C
Afstrijktijd	15 – 20 minuten
Elasticiteitsmodulus 100%	0,5 N/mm ²
Volledige uitharding door fysische droging	enkele mm/dag

Applicatie-instructies

Het oppervlak moet vóór toepassing schoon en onbeschadigd zijn. Gladde oppervlakken mogen nat zijn, maar poreuze oppervlakken moeten droog zijn. Dilataties en voegnaden moeten vóór het afdichten worden opgevuld met een polyethyleen koord. Na het vullen van de voeg moet de kit binnen 15 minuten worden gladgestreken.

De bovenstaande informatie is van algemene aard. Elke gebruiker is verplicht om de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik te controleren. De informatie in dit technische informatieblad, inclusief aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant met het product. Dit product kan op verschillende manieren worden gebruikt en kan ook worden toegepast in verschillende omgevingen en onder verschillende omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden. De leverancier en de fabrikant zijn niet aansprakelijk voor de resultaten (inclusief directe en indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.