

MŰSZAKI ADATLAP

HULLÁMOS TETŐFEDÉS ASA ONDUMA



HULLÁMOS TETŐFEDÉS ASA ONDUMA

Az ASA Onduma hullámos tetőfedés egy csúcskategóriás tetőrendszer, amely modern koextrudálási technológiával készül, ahol a felső réteg speciális ASA-glass kopolimerből (akrilnitril–sztírol–akrilát), az alsó réteg pedig keményített, tartósan rugalmas polivinilklorid magból áll.

- tartós, ütésálló anyag
- hosszú távú színtartósság
- egyszerű telepítés
- UV-állóság
- hosszú élettartam

A teljes felső réteg átszínezésének köszönhetően a fedés hosszú távon megőrzi színtartósságát. Emellett kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik és hatékonyan csökkenti a zajt, mivel az ASA-glass biztosítja az úgynevezett „csendes tetőtér” hatást, amikor eső vagy szél esetén nem rezonál.

Az ütésekkel és szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni ellenállásának köszönhetően ideális ipari vagy mezőgazdasági épületek tetőfedésére. A szerelés gyors és egyszerű, ami időt és telepítési költségeket takarít meg.

A maximális élettartam és megbízható rögzítés érdekében javasoljuk az eredeti rögzítőcsavarok alátétrel történő használatát a szerelés során; speciális gerincelem is elérhető.

Műszaki jellemzők

Anyag (100%-ban újrahasznosítható)	Polivinil-klorid (PVC) + akrilnitril-sztirol-akrilát (ASA)
Hossz	2000 mm
Anyagvastagság	1,5 mm
Szélesség (teljes/fedő)	960 mm / 920 mm
Rétegek száma	4 (koextrudált)
Hullámok száma	11
Hullámmagasság	28 mm
Szín	barna
Felület	szemcsés (felső oldal), sima (alsó oldal)
Hőállóság	+80 °C
Tűzreakció	B (EN 13501-1)
Tömeg (kg/m ²)	2,7
Tetőhajlásszög	min. 20°

