

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ЛЕПИЛО ЗА ФОЛИА И ПАРОИЗОЛАЦИИ



ЛЕПИЛО ЗА ФОЛИА И ПАРОИЗОЛАЦИИ

Лепилото за фолия и пароизолации е паронепропусклива и уплътняваща маса, предназначена за трайно еластично залепване/уплътняване на фуги, съединения, строителни елементи и припокриващи се съединения на пароизолации и уплътнителни фолия при сухо строителство, както и при монтаж на прозорци и врати.

- трайно еластична връзка
- възможност за залепване върху влажни повърхности
- обработка без притискаща плоча
- адхезия към различни материали (бетон, камък, дърво, мазилки, метал, гипсофазерни и гипсокартонени плоскости)

Лепилото може да се съхранява само в оригиналната неотворена опаковка при температури между 15 °C и 25 °C. При такива условия срокът на годност на лепилото е 12 месеца.

Технически характеристики

База / материал	модифицирана полимерна дисперсия
Обем	280 ml
Цвят на филма след втвърдяване	светлосин
Свойство на филма	трайно еластичен
Вискозитет	пастообразен
Обработваемост	от -5 °C
Устойчивост на замръзване	до -30 °C
Висока якост на отлепване	от -10 °C до +50 °C
Въздухонепроницаемост	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4 Налягане 600 Pa = 140 km/h, скорост на вятъра 1 000 Pa, циклично налягане/вакуум = сила на ураган
Втвърдяване	ок. 2 дни (в зависимост от попиваемостта на основата и дебелината на нанасения слой)

Инструкции за приложение

Основата трябва да бъде почистена от прах, мазнини и свободни частици. Основата може да бъде леко влажна или абсорбираща. Остатъчната влажност на пода не трябва да надвишава 5 %. Лепилото се нанася от едната страна под формата на ивица с дебелина от 4 до 8 mm. След това фолиото се поставя и леко се притиска. При неабсорбиращи основи лепенето може да се извърши след условно предварително изсушаване чрез контакт.

Разхлабените съединения могат да бъдат повторно закрепени благодарение на самозалепващите свойства.

Пресните петна от лепило могат да се отстранят с вода. Втвърденото лепило може да се отстрани само механично.

Горепосочената информация е с общ характер. Всеки потребител е длъжен да се увери в пригодността на продукта за предвиденото му приложение. Информацията, съдържаща се в този технически лист, включително препоръките за употреба и приложение на продукта, се основава на знанията и опита на производителя с продукта. Този продукт може да има различни начини на приложение и може да се използва в различни среди и при различни условия, които не можем да контролираме. Доставчикът и производителят не носят отговорност за резултатите (включително преки и непреки щети), произтичащи от неправилната употреба на този продукт.