

TECHNICKÝ LIST

DRENÁŽNÍ ROHOŽ METAL ROOF 8 MM S DIFUZNÍ FÓLIÍ A PÁSKOU



DRENÁŽNÍ ROHOŽ METAL ROOF 8 MM S DIFUZNÍ FÓLIÍ A PÁSKOU

Drenážní rohož s difuzní fólií a samolepicí páskou. Pro použití jako pojistná hydroizolace pod plechové krytiny (falcované nebo click systém).

Slouží k separaci krytiny od podkladu, chrání vrstvy střechy před pronikáním vody/sněhu, odvádí případný kondenzát ze spodní strany plechové krytiny. Částečně snižuje hluk při dešti a průnik radiačního tepla do konstrukcí.

Skladování

V čistém a suchém prostoru bez přístupu UV záření

Základní technické údaje	Testovací metoda	Hodnota
Délka	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Šířka	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Přímost	EN 1848 -2	vyhovuje
Plošná hmotnost	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Tloušťka	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	třída F
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 A	třída W1
Popustnost vodní páry	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Odolnost proti pronikání vzduchu	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Pevnost v tahu podélně	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Pevnost v tahu příčně	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Tažnost podélně	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Tažnost příčně	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Odolnost proti protrhávání podélně	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Odolnost proti protrhávání příčně	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	1,50%
Ohebnost při nízké teplotě	EN 1109	-30 °C
Umělé stránutí dlouhodobým vystavením UV záření a zvýšené teplotě (80 °C)	Odolnost proti pronikání vody EN 13859-1 C	třída W1
Propustnost vodní páry 23° C/85%RH	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Propustnost vodní páry 38° C/90%RH	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce.. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.