

TEHNIČKI LIST

LEPILO ZA FOLIJE IN PARNE ZAPORE



LEPILO ZA FOLIJE I PARNE ZAPORE

Ljepilo za folije i parne brane je paronepropusna i brtvena masa namijenjena za trajno elastično lijepljenje/brtvljenje spojeva, fuga, građevinskih elemenata te preklopnih spojeva parnih brana i brtvenih folija u suhoj gradnji, kao i pri ugradnji prozora i vrata.

- trajno elastičan spoj
- mogućnost lijepljenja na vlažne površine
- obrada bez pritiskne ploče
- prijanjanje na različite materijale (beton, kamen, drvo, žbuka, metal, gips-vlknaste i gips-kartonske ploče)

Ljepilo se može skladištiti samo u originalnom, neotvorenom pakiranju pri temperaturama između 15 °C i 25 °C. U takvim uvjetima skladištenja rok trajanja ljepila je 12 mjeseci.

Tehničke karakteristike

Baza / materijal	modificirana polimerna disperzija
Volumen	280 ml
Boja filma nakon stvrdnjavanja	svijetloplava
Svojstvo filma	trajno elastičan
Viskoznost	pastozna
Obradivost	od -5 °C
Otpornost na smrzavanje	do -30 °C
Visoka čvrstoća pri ljuštenju	od -10 °C do +50 °C
Zrakonepropusnost	DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4 Tlačno opterećenje 600 Pa = 140 km/h, brzina vjetra 1 000 Pa, cikličko tlačno opterećenje/usis = snaga uragana
Stvrdnjavanje	cca 2 dana (ovisno o upojnosti podloge i debljini nanesenog sloja)

Upute za primjenu

Podloga mora biti bez prašine, masnoće i labavih čestica. Podloga može biti blago vlažna ili upojna. Preostala vlaga poda ne smije prelaziti 5 %. Ljepilo se nanosi na jednu stranu u obliku trake debljine 4 do 8 mm. Zatim se folija postavlja i lagano pritisne. Na neupojnim podlogama lijepljenje se može izvesti nakon uvjetnog predsusjenja kontaktom.

Opušteni spojevi mogu se ponovno pričvrstiti zahvaljujući samoljepljivim svojstvima.

Svježe mrlje ljepila mogu se ukloniti vodom. Stvrdnuto ljepilo može se ukloniti samo mehanički.

Gore navedene informacije su opće prirode. Svaki korisnik dužan je provjeriti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu uporabu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača s proizvodom. Ovaj proizvod može imati različite načine uporabe te se može koristiti u različitim okruženjima i pod različitim uvjetima na koje ne možemo utjecati. Dobavljač i proizvođač ne snose odgovornost za rezultate (uključujući izravne i neizravne štete) nepravilne uporabe ovog proizvoda.