

TECHNICKÝ LIST

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE EUROFOL 135



PODSTŘEŠNÍ FÓLIE EUROFOL 135

Kontaktní difúzně otevřená střešní membrána vhodná pod jakoukoliv střešní krytinu. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve větraných i nevětraných střešních skladbách.

Základní technické údaje

Délka	50 m (-0/+2 %)
Šířka	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Tloušťka	0,3 mm
Plošná hmotnost	135 g/m ² ± 15 %
Reakce na oheň	Třída E
Vodotěsnost (2Kpa)	Třída W1
Vodotěsnost po umělém stárnutí	Třída W1
Ekvivalentní difúzní tloušťka	0,02 m (+0,03; -0,01)
Pevnost v tahu podélně	225 N/50 mm (± 60)
Pevnost v tahu příčně	115 N/50 mm (± 30)
Tažnost podélná	80% (± 30)
Tažnost příčná	130% (± 50)
Odolnost proti protrhávání podélná	120 N (± 50)
Odolnost proti protrhávání příčná	130 N (± 50)
Paropropustnost	>1700 (g/m ²)/24h
Teplotní rozsah použití	-30 +80 °C
Nebezpečné látky	npd*

*npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

Parametry po umělém stárnutí

Pevnost v tahu podélně	155 N/50mm (± 40)
Pevnost v tahu příčně	80 N/50mm (± 20)
Tažnost podélná	50% (± 20)
Tažnost příčná	85% (± 35)