

TECHNICKÝ LIST

# KLEMPÍŘSKÝ TMEL



# KLEMPÍŘSKÝ TMEL

Klempířský tmel Covernit je elastický tmel na spárování na bázi rozpouštědel. Přilne na téměř všechny povrchy (např. zdivo, beton, omítku, dřevo, kovy, sklo, bitumen a většinu plastů) bez nutnosti podkladového nátěru. Může se nanášet za deště, pod bodem mrazu, na mokré a hladké povrchy. Kartuše by měla být před použitím skladována při pokojové teplotě.

- snadná aplikace
- extrémně pevný, UV odolný
- odolný povětrnostním vlivům, plísním
- utěšňuje vlhké i mírně mastné povrchy

## Technické vlastnosti

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiál / chemický základ         | syntetický kaučuk      |
| Konzistence                        | neprůhledný            |
| Měrná hmotnost                     | 0,95 g/cm <sup>3</sup> |
| Přípustná celková deformace        | max. 25%               |
| Objemová smržitelnost              | cca. 20%               |
| Teplota pro zpracování             | +5 °C – +40 °C         |
| Teplotní odolnost                  | -25 °C – +100 °C       |
| Tvrдость Shore                     | 25 °C                  |
| Doba vyhlazování                   | 15 – 20 minut          |
| Modul pružnosti 100%               | 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| Úplné vytvrzení fyzikálním sušením | několik mm/den         |

## **Pokyny k aplikaci**

Povrch musí být před aplikací čistý a neporušený. Hladké povrchy mohou být mokré, ale povrchy s otevřenými póry by měly být suché. Dilatační a spojové spáry je před tmelením nutné vypodložit polyethylenovou šňůrou. Po vyplnění spáry tmel do 15 minut vyhladíte.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku