

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

DAMPOPEN FOLIE EUROFOL 150



DAMPOPEN FOLIE EUROFOL 150

Dampopen dakmembraan voor direct contact, geschikt onder elk type dakbedekking. Dient als aanvullende waterdichte laag in geventileerde en niet-geventileerde dakconstructies.

Technische basisgegevens

Lengte	50 m (-0/+2%)
Breedte	1,5 m ($\pm 0,5\%$)
Dikte	0,3 mm
Oppervlaktegewicht	150 g/m ² $\pm 20\%$
Brandreactie	Klasse E
Waterdichtheid (2 kPa)	Klasse W1
Waterdichtheid na kunstmatige veroudering	Klasse W1
Equivalenten diffusiedikte	0,02 m (+0,03; -0,01)
Treksterkte in lengterichting	230 N/50 mm (± 60)
Treksterkte in dwarsrichting	120 N/50 mm (± 30)
Rek in lengterichting	80% (± 30)
Rek in dwarsrichting	130% (± 50)
Scheurweerstand in lengterichting	130 N (± 50)
Scheurweerstand in dwarsrichting	140 N (± 50)
Dampdoorlatendheid	>1700 (g/m ²)/24 h
Temperatuurbereik voor toepassing	-30 tot +80 °C
Gevaarlijke stoffen	npd*

*npd - no performance determined (geen prestatie vastgesteld)

Parameters na kunstmatige veroudering

Treksterkte in lengterichting	160 N/50 mm (± 40)
Treksterkte in dwarsrichting	85 N/50 mm (± 20)
Rek in lengterichting	55 % (± 20)
Rek in dwarsrichting	90 % (± 35)