

TECHNISCHES DATENBLATT

UNTERSANNBAHN EUROFOL 150



UNTERSPANNBAHN EUROFOL 150

Diffusionsoffene Unterdeckbahn für den direkten Kontakt, geeignet unter jede Art von Dacheindeckung. Sie dient als zusätzliche Abdichtungsschicht in belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen.

Technische Grunddaten

Länge	50 m (-0/+2 %)
Breite	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Dicke	0,3 mm
Flächengewicht	150 g/m ² $\pm$ 20 %
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit (2 kPa)	Klasse W1
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	Klasse W1
Äquivalente Luftschichtdicke	0,02 m (+0,03; -0,01)
Zugfestigkeit längs	230 N/50 mm (± 60)
Zugfestigkeit quer	120 N/50 mm (± 30)
Dehnung längs	80 % (± 30)
Dehnung quer	130 % (± 50)
Weiterreißwiderstand längs	130 N (± 50)
Weiterreißwiderstand quer	140 N (± 50)
Wasserdampfdurchlässigkeit	>1700 (g/m ²)/24 h
Einsatztemperaturbereich	-30 bis +80 °C
Gefährliche Stoffe	npd*

*npd - no performance determined (keine Leistung bestimmt)

Parameter nach künstlicher Alterung

Zugfestigkeit längs	160 N/50 mm (± 40)
Zugfestigkeit quer	85 N/50 mm (± 20)
Dehnung längs	55 % (± 20)
Dehnung quer	90 % (± 35)