

KARTA TECHNICZNA

DRENAŻOWA MATA METAL ROOF 8 MM Z FOLIĄ DYFUZYJNĄ I TAŚMĄ



DRENAŻOWA MATA METAL ROOF 8 MM Z FOLIĄ DYFUZYJNĄ I TAŚMĄ

Mata drenażowa z membraną dyfuzyjną i taśmą samoprzylepną. Do stosowania jako dodatkowa hydroizolacja pod pokrycia dachowe z blachy (na rąbek lub system click).

Służy do oddzielenia pokrycia od podłoża, chroni warstwy dachu przed przenikaniem wody/śniegu oraz odprowadza ewentualny kondensat z dolnej strony pokrycia metalowego. Częściowo redukuje hałas podczas deszczu oraz przenikanie ciepła promieniowania do konstrukcji.

Przechowywanie

W czystym i suchym miejscu bez dostępu promieniowania UV

Podstawowe dane techniczne	Metoda badawcza	Wartość
Długość	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Szerokość	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Prostoliniowość	EN 1848 -2	spełnia
Masa powierzchniowa	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Grubość	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	klasa F
Odporność na przenikanie wody	EN 1928 A	klasa W1
Przepuszczalność pary wodnej	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	maks 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie poprzecznie	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Wydłużenie wzdłuż	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Wydłużenie poprzecznie	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Odporność na rozdzielanie wzdłuż	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Odporność na rozdzielanie poprzecznie	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	1,50%
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	-30 °C
Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie UV i podwyższonej temperatury (80 °C)	Odporność na przenikanie wody EN 13859-1 C	klasa W1
Przepuszczalność pary wodnej 23 °C / 85 % RH	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Przepuszczalność pary wodnej 38 °C / 90 % RH	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w tym zalecenia dotyczące stosowania i aplikacji produktu, opierają się na wiedzy i doświadczeniu producenta. Produkt ten może mieć różne zastosowania i może być używany w różnych środowiskach oraz w różnych warunkach, na które nie mamy wpływu. Ani dostawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki (bezpośrednie lub pośrednie szkody) wynikające z niewłaściwego użycia tego produktu.