

FICHA TÉCNICA

MEMBRANA TRANSPIRABLE PARA TEJADO EUROFOL 135



MEMBRANA TRANSPIRABLE PARA TEJADO EUROFOL 135

Membrana de cubierta transpirable de contacto directo adecuada para cualquier tipo de cubierta. Sirve como capa impermeabilizante complementaria en estructuras de cubierta ventiladas y no ventiladas.

Datos técnicos básicos

Longitud	50 m (-0/+2 %)
Anchura	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Espesor	0,3 mm
Peso por unidad de superficie	135 g/m ² ± 15 %
Reacción al fuego	Clase E
Impermeabilidad al agua (2 kPa)	Clase W1
Impermeabilidad al agua tras envejecimiento	Clase W1
Espesor equivalente de difusión	0,02 m (+0,03; -0,01)
Resistencia a la tracción longitudinal	225 N/50 mm (± 60)
Resistencia a la tracción transversal	115 N/50 mm (± 30)
Elongación longitudinal	80 % (± 30)
Elongación transversal	130 % (± 50)
Resistencia al desgarro longitudinal	120 N (± 50)
Resistencia al desgarro transversal	130 N (± 50)
Permeabilidad al vapor	>1700 (g/m ²)/24 h
Rango de temperatura de uso	-30 a +80 °C
Sustancias peligrosas	npd*

*npd - no performance determined (ninguna prestación determinada)

Parámetros tras envejecimiento artificial

Resistencia a la tracción longitudinal	155 N/50 mm (± 40)
Resistencia a la tracción transversal	80 N/50 mm (± 20)
Elongación longitudinal	50 % (± 20)
Elongación transversal	85 % (± 35)