

MŰSZAKI ADATLAP

METAL ROOF 8 MM- ES DRENÁZS SZŐNYEG DIFÚZIÓS FÓLIÁVAL ÉS SZALAGGAL



METAL ROOF 8 MM-ES DRENÁZS SZŐNYEG DIFÚZIÓS FÓLIÁVAL ÉS SZALAGGAL

Vízelvezető szőnyeg diffúziós fóliával és öntapadó szalaggal. Fém tetőfedések alatti kiegészítő vízszigetelésként használható (korcolt vagy click rendszer).

A fedés és az aljzat elválasztására szolgál, megvédi a tetőszerkezet rétegeit a víz/hó behatolásától, és elvezeti az esetleges kondenzvizet a fém tetőfedés alsó oldaláról. Részben csökkenti az eső okozta zajt és a sugárzó hő behatolását a szerkezetbe.

Tárolás

Tiszta és száraz helyen, UV-sugárzástól védve

Alapvető műszaki adatok	Vizsgálati módszer	Érték
Hossz	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Szélesség	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Egyenesség	EN 1848 -2	megfelel
Felülettömeg	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Vastagság	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Tűzreakció	EN ISO 11925-2	osztály F
Vízbehatolással szembeni ellenállás	EN 1928 A	osztály W1
Vízgőzáteresztő képesség	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Légáteresztéssel szembeni ellenállás	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Szakítószilárdság hosszirányban	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Szakítószilárdság keresztirányban	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Nyúlás hosszirányban	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Nyúlás keresztirányban	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Szakítással szembeni ellenállás hosszirányban	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Szakítással szembeni ellenállás keresztirányban	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Méretstabilitás	EN 1107-2	1,50%
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-30 °C
Mesterséges öregedés hosszú távú UV sugárzás és emelt hőmérséklet (80 °C) hatására	Vízbehatolással szembeni ellenállás EN 13859-1 C	osztály W1
Vízgőzáteresztő képesség 23 °C / 85 % RH	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Vízgőzáteresztő képesség 38 °C / 90 % RH	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas a tervezett felhasználásra. A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, beleértve a termék használatára és alkalmazására vonatkozó ajánlásokat, a gyártó ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A termék különböző módon használható, és különböző környezetekben, valamint olyan körülmények között is alkalmazható, amelyeket nem tudunk befolyásolni. Sem a szállító, sem a gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő eredményekért (közvetlen vagy közvetett károkért).