ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

ПОДПОКРИВНА МЕМБРАНА EUROFOL 150



BG

ПОДПОКРИВНА МЕМБРАНА EUROFOL 150

Контактна паропропусклива покривна мембрана, подходяща за всякакъв вид покривни покрития. Служи за създаване на допълнителен хидроизолационен слой във вентилирани и невентилирани покривни конструкции.

Основни технически данни

Дължина	50 m (-0/+2 %)
Ширина	1,5 m (±0,5 %)
Дебелина	0,3 mm
Повърхностна маса	150 g/m^2 ± 20 %
Реакция на огън	Клас E
Водонепропускливост (2 kPa)	Клас W1
Водонепропускливост след изкуствено	Клас W1
Еквивалентна дифузионна дебелина	0,02 m (+0,03; -0,01)
Якост на опън надлъжно	230 N/50 mm (±60)
Якост на опън напречно	120 N/50 mm (±30)
Удължение надлъжно	80 % (±30)
Удължение напречно	130 % (±50)
Устойчивост на разкъсване надлъжно	130 N (±50)
Устойчивост на разкъсване напречно	140 N (±50)
Паропропускливост	>1700 (g/m^2)/24 h
Температурен диапазон на приложение	-30 до +80 °C
Опасни вещества	npd*

*npd - no performance determined (не е определен показател)

BG

Параметри след изкуствено стареене

Якост на опън надлъжно	160 N/50 mm (±40)
Якост на опън напречно	85 N/50 mm (±20)
Удължение надлъжно	55 % (±20)
Удължение напречно	90 % (±35)