

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

DRAINAGEMAT METAL ROOF 8 MM MET DAMP-OPEN FOLIE EN TAPE



DRAINAGEMAT METAL ROOF 8 MM MET DAMP-OPEN FOLIE EN TAPE

Drainagemat met dampdoorlatende folie en zelfklevende tape. Voor gebruik als secundaire waterdichting onder metalen dakbedekkingen (fels- of kliksysteem).

Dient voor de scheiding van de dakbedekking van de ondergrond, beschermt de daklagen tegen het binnendringen van water/sneeuw en voert eventueel condens af van de onderzijde van de metalen dakbedekking. Vermindert gedeeltelijk het geluid bij regen en de doordringing van stralingswarmte in de constructie.

Opslag

In een schone en droge ruimte zonder blootstelling aan UV-straling

Basis technische gegevens	Testmethode	Waarde
Lengte	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Breedte	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Rechtheid	EN 1848 -2	voldoet
Oppervlaktegewicht	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Dikte	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Brandreactie	EN ISO 11925-2	klasse F
Weerstand tegen waterindringing	EN 1928 A	klasse W1
Dampdoorlatendheid	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Luchtdoorlatendheidswaerstand	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Treksterkte langs	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Treksterkte dwars	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Rek langs	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Rek dwars	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Scheurweerstand langs	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Scheurweerstand dwars	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Maatvastheid	EN 1107-2	1,50%
Flexibiliteit bij lage temperatuur	EN 1109	-30 °C
Kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan UV en verhoogde temperatuur (80 °C)	Weerstand tegen waterindringing EN 13859-1 C	klasse W1
Dampdoorlatendheid 23 °C / 85 % RV	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Dampdoorlatendheid 38 °C / 90 % RV	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

De bovenstaande informatie is van algemene aard. Elke gebruiker is verplicht de geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik te controleren. De informatie in dit technische gegevensblad, inclusief aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van het product, is gebaseerd op de kennis en ervaring van de fabrikant. Dit product kan op verschillende manieren worden gebruikt en kan ook worden toegepast in verschillende omgevingen en onder omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden. Noch de leverancier noch de fabrikant is verantwoordelijk voor de resultaten (directe of indirecte schade) van onjuist gebruik van dit product.