

KARTA TECHNICZNA

FOLIA DACHOWA DYFUZYJNA EUROFOL 150



FOLIA DACHOWA DYFUZYJNA EUROFOL 150

Kontaktowa membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna odpowiednia pod każdy rodzaj pokrycia dachowego. Służy do wykonania dodatkowej warstwy hydroizolacyjnej w dachach wentylowanych i niewentylowanych.

Podstawowe dane techniczne

Długość	50 m (-0/+2 %)
Szerokość	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Grubość	0,3 mm
Gramatura	150 g/m ² ± 20 %
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność (2 kPa)	Klasa W1
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	Klasa W1
Równoważna grubość dyfuzyjna	0,02 m (+0,03; -0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	230 N/50 mm (± 60)
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	120 N/50 mm (± 30)
Wydłużenie wzdłużne	80 % (± 30)
Wydłużenie poprzeczne	130 % (± 50)
Odporność na rozdzieranie wzdłuż	130 N (± 50)
Odporność na rozdzieranie w poprzek	140 N (± 50)
Paroprzepuszczalność	>1700 (g/m ²)/24 h
Zakres temperatur stosowania	-30 do +80 °C
Substancje niebezpieczne	npd*

*npd - no performance determined (nie określono właściwości użytkowej)

Parametry po sztucznym starzeniu

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	160 N/50 mm (± 40)
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	85 N/50 mm (± 20)
Wydłużenie wzdłużne	55 % (± 20)
Wydłużenie poprzeczne	90 % (± 35)