

SCHEDA TECNICA

MEMBRANA SOTTOTETTO EUROFOL 135



MEMBRANA SOTTOTETTO EUROFOL 135

Membrana traspirante per coperture a contatto diretto adatta sotto qualsiasi tipo di copertura. Serve come strato impermeabilizzante aggiuntivo nelle strutture di copertura ventilate e non ventilate.

Dati tecnici di base

Lunghezza	50 m (-0/+2 %)
Larghezza	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Spessore	0,3 mm
Peso superficiale	135 g/m ² ± 15 %
Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità all'acqua (2 kPa)	Classe W1
Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento	Classe W1
Spessore equivalente di diffusione	0,02 m (+0,03; -0,01)
Resistenza alla trazione longitudinale	225 N/50 mm (± 60)
Resistenza alla trazione trasversale	115 N/50 mm (± 30)
Allungamento longitudinale	80% (± 30)
Allungamento trasversale	130% (± 50)
Resistenza allo strappo longitudinale	120 N (± 50)
Resistenza allo strappo trasversale	130 N (± 50)
Permeabilità al vapore	>1700 (g/m ²)/24 h
Intervallo di temperatura di utilizzo	-30 a +80 °C
Sostanze pericolose	npd*

*npd - no performance determined (nessuna prestazione determinata)

Parametri dopo invecchiamento artificiale

Resistenza alla trazione longitudinale	155 N/50 mm (± 40)
Resistenza alla trazione trasversale	80 N/50 mm (± 20)
Allungamento longitudinale	50% (± 20)
Allungamento trasversale	85% (± 35)