

TECHNISCHES DATENBLATT

SPENGLERDICH- MASSE



SPENGLERDICHTMASSE

Covernit Klempnerdichtstoff ist eine elastische Fugenmasse auf Lösungsmittelbasis. Er haftet auf nahezu allen Oberflächen (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz, Holz, Metallen, Glas, Bitumen und den meisten Kunststoffen) ohne Grundierung. Er kann bei Regen, unter dem Gefrierpunkt sowie auf nassen und glatten Oberflächen aufgetragen werden. Die Kartusche sollte vor der Verwendung bei Raumtemperatur gelagert werden.

- einfache Anwendung
- extrem stark, UV-beständig
- beständig gegen Witterungseinflüsse und Schimmel
- dichtet feuchte und leicht fettige Oberflächen ab

Technische Eigenschaften

Material / chemische Basis	synthetischer Kautschuk
Konsistenz	undurchsichtig
Dichte	0,95 g/cm ³
Zulässige Gesamtverformung	max. 25 %
Volumenschrumpfung	ca. 20 %
Verarbeitungstemperatur	+5 °C – +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C – +100 °C
Shore-Härte	25 °C
Glättzeit	15 – 20 Minuten
Elastizitätsmodul 100 %	0,5 N/mm ²
Vollständige Aushärtung durch physikalisches Trocknen	mehrere mm/Tag

Verarbeitungshinweise

Die Oberfläche muss vor der Anwendung sauber und unbeschädigt sein. Glatte Oberflächen können feucht sein, poröse Oberflächen sollten jedoch trocken sein. Dehnungs- und Anschlussfugen müssen vor dem Abdichten mit einer Polyethylenschnur hinterfüllt werden. Nach dem Füllen der Fuge ist der Dichtstoff innerhalb von 15 Minuten zu glätten.

Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Natur. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich von der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf den Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers mit dem Produkt. Dieses Produkt kann vielfältig eingesetzt werden und auch in unterschiedlichen Umgebungen sowie unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden, die wir nicht beeinflussen können. Der Lieferant und der Hersteller haften nicht für die Ergebnisse (einschließlich direkter und indirekter Schäden) einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts.