

FICHA TÉCNICA

SELLADOR PARA CUBIERTAS METÁLICAS



SELLADOR PARA CUBIERTAS METÁLICAS

El sellador de hojalatero Covernit es un sellador elástico para juntas a base de disolventes. Se adhiere a casi todas las superficies (p. ej. mampostería, hormigón, yeso, madera, metales, vidrio, betún y la mayoría de los plásticos) sin necesidad de imprimación. Puede aplicarse bajo la lluvia, por debajo del punto de congelación y sobre superficies húmedas y lisas. El cartucho debe almacenarse a temperatura ambiente antes de su uso.

- fácil aplicación
- extremadamente resistente, resistente a los rayos UV
- resistente a las condiciones climáticas y al moho
- sella superficies húmedas y ligeramente grasas

Características técnicas

Material / base química	caucho sintético
Consistencia	opaca
Densidad	0,95 g/cm ³
Deformación total permitida	máx. 25%
Contracción volumétrica	aprox. 20%
Temperatura de aplicación	+5 °C – +40 °C
Resistencia a la temperatura	-25 °C – +100 °C
Dureza Shore	25 °C
Tiempo de alisado	15 – 20 minutos
Módulo de elasticidad 100%	0,5 N/mm ²
Curado completo por secado físico	varios mm/día

Instrucciones de aplicación

La superficie debe estar limpia y sin daños antes de la aplicación. Las superficies lisas pueden estar húmedas, pero las superficies con poros abiertos deben estar secas. Las juntas de dilatación y unión deben rellenarse previamente con un cordón de polietileno. Después de rellenar la junta, el sellador debe alisarse en un plazo de 15 minutos.

La información anterior es de carácter general. Cada usuario está obligado a verificar la idoneidad del producto para su uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante con el producto. Este producto puede tener diferentes usos y también puede utilizarse en distintos entornos y bajo diferentes condiciones que no podemos controlar. El proveedor y el fabricante no son responsables de los resultados (incluidos los daños directos e indirectos) derivados de un uso incorrecto de este producto.