

TECHNICKÝ LIST

SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ ŠINDEĽ V ROLKE ROLLSHINGLE OBDÍŽNIK

1X10M



SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ ŠINDEĽ V ROLKE ROLLSHINGLE OBDĹŽNIK

Rollshingle – Obdĺžnik, v červenej alebo sivej farbe, je vrchný modifikovaný asfaltový pás s nosnou PE rohožou a samolepiacou vrstvou na spodnej strane. Je vhodný na použitie na obytných budovách v skladbe s vhodným podkladovým asfaltovým pásom.

- Kvalitný modifikovaný asfalt
- Celoplošne samolepiaci
- Jednoduchá a rýchla inštalácia

Pri jednovrstvovej aplikácii je vhodný pre záhradné alebo neobytné objekty so sklonom strechy 20 % a viac (napr. kôlne, dielne, pergoly, záhradné domčeky).

Povrch pásu je opatrený prírodným minerálnym posypom. Posypové granule nie sú farbené, takže nedochádza k blednutiu ani stekaniu farby.

Technické vlastnosti

Dĺžka	10 m (-1 %)
Šírka	1 m (-1 %)
Priamosť	vyhovuje
Hrúbka	3,2 mm (-0,2)
Vodotesnosť	vyhovuje
Reakcia na oheň	Trieda E
Požiarna odolnosť	Trieda Broof
Šmyková odolnosť spoja	350/550 N/50 mm (-20 %)
Priepustnosť vodnej pary	min. 20 000
Pevnosť v ťahu – pozdĺžna	600 N/50 mm (-20 %)
Pevnosť v ťahu – priečna	400 N/50 mm (-20 %)
Predĺženie pri pretrhnutí – pozdĺžne	45 % (-15)
Predĺženie pri pretrhnutí – priečne	45 % (-15)
Odolnosť proti pretrhnutiu	200 N (-30 %)
Odolnosť proti nárazu	min. 1200 mm
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	min. 20 kg
Pružnosť pri nízkych teplotách	max. -5 °C / -5 °C (+10) po umelom starnutí
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote (<2 mm)	min. 110 °C / 110 °C (-10) po umelom starnutí
Rozmerová stabilita	max. 0,5
Obrusnosť posypu	max. 10 %
Nebezpečné látky	neobsahuje

Skladovanie

Skladujte v suchých priestoroch, vo zvislej polohe, pri teplote od 5 °C do 25 °C. Chráňte pred slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Ak sa role skladujú bez paliet, nesmú sa ukladať na seba. Pri skladovaní na paletách je možné ukladať na seba maximálne dva rady paliet.

Informácie k montáži

Povrch, na ktorý sa bude asfaltový pás Rollshingle aplikovať, musí byť zbavený všetkého prachu, nečistôt, hrdze, olejových škvŕn a ostrých výčnelkov.

Pri aplikácii je potrebné venovať pozornosť nadväznosti vzoru a jeho zarovnaniu. Odporúčaná teplota aplikácie je v rozmedzí od 5 °C do 25 °C. Pri rozvíjaní pásu sa priebežne odstraňuje ochranná fólia na spodnej strane pásu. Je potrebné dbať na nadväznosť a vyrovnanie vzoru. Odporúčaný presah je 8 cm. V mieste presahu sa pás zaistí strešnými klincami vo vzdialenosti 20 cm od seba.

Pri jednovrstvovej aplikácii (na strechách so sklonom 20 % a viac) sa pred samotnou aplikáciou pásu odporúča naniesť podkladový náter (primer, pozri obr. č. 1), ktorý predovšetkým zvyšuje priľnavosť materiálov a zároveň vytvára poistnú hydroizolačnú vrstvu. Asfaltový pás sa môže aplikovať až po úplnom zaschnutí podkladového náteru.

Ako finálnu vrstvu pre obytné budovy je možné použiť iba v skladbe s vhodným podkladovým asfaltovým pásom.

