TEKNISK DATABLAD

UNDERTAGSFOLIE EUROFOL 135



DA

UNDERTAGSFOLIE EUROFOL 135

Diffusionsåben undertagsmembran til direkte kontakt, egnet under enhver type tagbelægning. Den fungerer som et ekstra vandtætningslag i både ventilerede og ikke-ventilerede tagkonstruktioner.

Grundlæggende tekniske data

Længde	50 m (-0/+2 %)
Bredde	1,5 m (±0,5 %)
Tykkelse	0,3 mm
Fladevægt	135 g/m^2 ± 15 %
Brandklasse	Klasse E
Vandtæthed (2 kPa)	Klasse W1
Vandtæthed efter kunstig ældning	Klasse W1
Ækvivalent diffusionslagtykkelse	0,02 m (+0,03; -0,01)
Trækstyrke på langs	225 N/50 mm (±60)
Trækstyrke på tværs	115 N/50 mm (±30)
Forlængelse på langs	80 % (±30)
Forlængelse på tværs	130 % (±50)
Rivestyrke på langs	120 N (±50)
Rivestyrke på tværs	130 N (±50)
Dampgennemtrængelighed	>1700 (g/m^2)/24 h
Anvendelsestemperatur	-30 til +80 °C
Farlige stoffer	npd*

*npd - no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

Parametre efter kunstig ældning

Trækstyrke på langs	155 N/50 mm (±40)
Trækstyrke på tværs	80 N/50 mm (±20)
Forlængelse på langs	50 % (±20)
Forlængelse på tværs	85 % (±35)