

KARTA TECHNICZNA

SAMOPRZYLEPNY GONT BITUMICZNY W ROLCE ROLLSHINGLE KARPIÓWKA 1X5M



SAMOPRZYLEPNY GONT BITUMICZNY W ROLCE ROLLSHINGLE KARPIÓWKA

Rollshingle – karpiówka w kolorze czerwonym lub szarym to wierzchnia modyfikowana papa bitumiczna z wkładką z maty PE oraz warstwą samoprzylepną od spodu. Przeznaczona do stosowania na budynkach mieszkalnych w układzie z odpowiednią papą podkładową.

- Wysokiej jakości asfalt modyfikowany
- Samoprzylepna na całej powierzchni
- Łatwy i szybki montaż

Przy zastosowaniu jednowarstwowym nadaje się do budynków ogrodowych lub nieprzeznaczonych do zamieszkania o nachyleniu dachu wynoszącym 20% lub więcej (np. szopy, warsztaty, pergole, domki ogrodowe).

Powierzchnia papy pokryta jest naturalną posypką mineralną. Granulki posypki nie są barwione, dzięki czemu nie blakną i nie spływa z nich kolor.

Właściwości techniczne

Długość	5 m (-1%)
Szerokość	1 m (-1 %)
Prostoliniowość	zgodne
Grubość	3,2 mm (-0,2)
Wodoszczelność	zgodne
Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność ogniowa	Klasa Broof
Odporność złącza na ścinanie	350/550 N/50 mm (-20 %)
Przepuszczalność pary wodnej	min. 20 000
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłużna	600 N/50 mm (-20 %)
Wytrzymałość na rozciąganie –	400 N/50 mm (-20 %)
Wydłużenie przy zerwaniu – wzdłużne	45 % (-15)
Wydłużenie przy zerwaniu – poprzeczne	45 % (-15)
Odporność na rozdarcie	200 N (-30 %)
Odporność na uderzenie	min. 1200 mm
Odporność na obciążenie statyczne	min. 20 kg
Giętkość w niskich temperaturach	maks. -5 °C / -5 °C (+10) po sztucznym starzeniu
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze (<2 mm)	min. 110 °C / 110 °C (-10) po sztucznym starzeniu
Stabilność wymiarowa	maks. 0,5
Ścieralność posypki	maks. 10 %
Substancje niebezpieczne	nie zawiera

Przechowywanie

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 °C do 25 °C. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i źródłami ciepła. Jeśli rolki są składowane bez palet, nie należy układać ich jedna na drugiej. Przy składowaniu na paletach można układać maksymalnie dwa rzędy palet jeden na drugim.

Informacje dotyczące montażu

Powierzchnia, na której będzie układana papa bitumiczna Rollshingle, musi być wolna od kurzu, zabrudzeń, rdzy, plam oleju oraz ostrych wystających elementów.

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości wzoru i jego prawidłowe wyrównanie. Zalecana temperatura montażu wynosi od 5 °C do 25 °C. Podczas rozwijania papy należy na bieżąco usuwać folię ochronną z jej spodniej strony. Należy zadbać o ciągłość i właściwe wyrównanie wzoru. Zalecana szerokość zakładu wynosi 8 cm. W miejscu zakładu papę należy zabezpieczyć gwoździami papowymi, rozmieszczonymi co 20 cm.

W przypadku montażu jednowarstwowego (na dachach o nachyleniu 20% i większym) zaleca się przed ułożeniem papy zastosowanie preparatu gruntującego (primer, patrz rys. 1), który przede wszystkim zwiększa przyczepność materiałów oraz tworzy dodatkową warstwę hydroizolacyjną. Papę bitumiczną można układać dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.

Jako warstwa wierzchnia na budynkach mieszkalnych może być stosowana wyłącznie w połączeniu z odpowiednią podkładową papą bitumiczną.

