

MŰSZAKI ADATLAP

EUROFOL 135 DIFFÚZIÓS TETŐFÓLIA



EUROFOL 135 DIFFÚZIÓS TETŐFÓLIA

Közvetlenül fektethető páraáteresztő tetőmembrán, amely bármilyen tetőfedés alá alkalmas. Kiegészítő vízszigetelő réteggént szolgál szellőztetett és nem szellőztetett tetőszerkezetekben.

Alapvető műszaki adatok

Hosszúság	50 m (-0/+2 %)
Szélesség	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Vastagság	0,3 mm
Felülettömeg	135 g/m ² ± 15 %
Tűzvédelmi osztály	E osztály
Vízállóság (2 kPa)	W1 osztály
Vízállóság mesterséges öregítés után	W1 osztály
Egyenértékű diffúziós vastagság	0,02 m (+0,03; -0,01)
Húzószilárdság hosszanti irányban	225 N/50 mm (± 60)
Húzószilárdság keresztirányban	115 N/50 mm (± 30)
Nyúlás hosszanti irányban	80 % (± 30)
Nyúlás keresztirányban	130 % (± 50)
Szakadásállóság hosszanti irányban	120 N (± 50)
Szakadásállóság keresztirányban	130 N (± 50)
Páraáteresztő képesség	>1700 (g/m ²)/24 h
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	-30 és +80 °C között
Veszélyes anyagok	npd*

*npd - no performance determined (nincs meghatározott teljesítményérték)

Mesterséges öregítés utáni paraméterek

Húzószilárdság hosszanti irányban	155 N/50 mm (± 40)
Húzószilárdság keresztirányban	80 N/50 mm (± 20)
Nyúlás hosszanti irányban	50 % (± 20)
Nyúlás keresztirányban	85 % (± 35)