

MŰSZAKI ADATLAP

EUROFOL 150 DIFFÚZIÓS TETŐFÓLIA



EUROFOL 150 DIFFÚZIÓS TETŐFÓLIA

Közvetlenül fektethető páraáteresztő tetőmembrán, amely bármilyen tetőfedés alá alkalmas. Kiegészítő vízszigetelő réteggént szolgál szellőztetett és nem szellőztetett tetőszerkezetekben.

Alapvető műszaki adatok

Hosszúság	50 m (-0/+2 %)
Szélesség	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Vastagság	0,3 mm
Felülettömeg	150 g/m ² ± 20 %
Tűzvédelmi osztály	E osztály
Vízállóság (2 kPa)	W1 osztály
Vízállóság mesterséges öregítés után	W1 osztály
Egyenértékű diffúziós vastagság	0,02 m (+0,03; -0,01)
Húzószilárdság hosszanti irányban	230 N/50 mm (± 60)
Húzószilárdság keresztirányban	120 N/50 mm (± 30)
Nyúlás hosszanti irányban	80 % (± 30)
Nyúlás keresztirányban	130 % (± 50)
Szakadásállóság hosszanti irányban	130 N (± 50)
Szakadásállóság keresztirányban	140 N (± 50)
Páraáteresztő képesség	>1700 (g/m ²)/24 h
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány	-30 és +80 °C között
Veszélyes anyagok	npd*

*npd - no performance determined (nincs meghatározott teljesítményérték)

Mesterséges öregítés utáni paraméterek

Húzószilárdság hosszanti irányban	160 N/50 mm (± 40)
Húzószilárdság keresztirányban	85 N/50 mm (± 20)
Nyúlás hosszanti irányban	55 % (± 20)
Nyúlás keresztirányban	90 % (± 35)