

TECHNICKÝ LIST

PODSTREŠNÁ FÓLIA EUROFOL 135



PODSTREŠNÁ FÓLIA EUROFOL 135

Kontaktná difúzne otvorená strešná membrána vhodná pod akúkoľvek strešnú krytinu. Slúži na vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy vo vetraných aj nevetraných strešných skladbách.

Základné technické údaje

Dĺžka	50 m (-0/+2 %)
Šírka	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Hrúbka	0,3 mm
Plošná hmotnosť	135 g/m ² ± 15 %
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť (2 kPa)	Trieda W1
Vodotesnosť po umelom starnutí	Trieda W1
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,02 m (+0,03; -0,01)
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	225 N/50 mm (± 60)
Pevnosť v ťahu priečne	115 N/50 mm (± 30)
Ťažnosť pozdĺžna	80 % (± 30)
Ťažnosť priečna	130 % (± 50)
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžna	120 N (± 50)
Odolnosť proti pretrhnutiu priečna	130 N (± 50)
Paropriepustnosť	>1700 (g/m ²)/24 h
Teplotný rozsah použitia	-30 až +80 °C
Nebezpečné látky	npd*

*npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

Parametre po umelom starnutí

Pevnosť v ťahu pozdĺžne	155 N/50 mm (± 40)
Pevnosť v ťahu priečne	80 N/50 mm (± 20)
Ťažnosť pozdĺžna	50 % (± 20)
Ťažnosť priečna	85 % (± 35)