

TECHNISCHES DATENBLATT

UNTERSPIANNBAHN EUROFOL 135



UNTERSPANNBAHN EUROFOL 135

Diffusionsoffene Unterdeckbahn für den direkten Kontakt, geeignet unter jede Art von Dacheindeckung. Sie dient als zusätzliche Abdichtungsschicht in belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen.

Technische Grunddaten

Länge	50 m (-0/+2 %)
Breite	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Dicke	0,3 mm
Flächengewicht	135 g/m ² ± 15 %
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit (2 kPa)	Klasse W1
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	Klasse W1
Äquivalente Luftschichtdicke	0,02 m (+0,03; -0,01)
Zugfestigkeit längs	225 N/50 mm (± 60)
Zugfestigkeit quer	115 N/50 mm (± 30)
Dehnung längs	80 % (± 30)
Dehnung quer	130 % (± 50)
Weiterreißwiderstand längs	120 N (± 50)
Weiterreißwiderstand quer	130 N (± 50)
Wasserdampfdurchlässigkeit	>1700 (g/m ²)/24 h
Einsatztemperaturbereich	-30 bis +80 °C
Gefährliche Stoffe	npd*

*npd - no performance determined (keine Leistung bestimmt)

Parameter nach künstlicher Alterung

Zugfestigkeit längs	155 N/50 mm (± 40)
Zugfestigkeit quer	80 N/50 mm (± 20)
Dehnung längs	50 % (± 20)
Dehnung quer	85 % (± 35)