

TEHNIČKI LIST

LIMARSKI BRTVENI KIT



LIMARSKI BRTVENI KIT

Limarski kit Covernit je elastična masa za brtvljenje na bazi otapala. Prijanja na gotovo sve površine (npr. zid, beton, žbuku, drvo, metale, staklo, bitumen i većinu plastike) bez potrebe za temeljnim premazom. Može se nanositi po kiši, ispod točke smrzavanja te na mokre i glatke površine. Kartuša treba prije uporabe biti pohranjena na sobnoj temperaturi.

- jednostavna primjena
- izuzetno čvrst, UV otporan
- otporan na vremenske utjecaje i plijesan
- brtvi vlažne i blago masne površine

Tehničke karakteristike

Materijal / kemijska osnova	sintetički kaučuk
Konzistencija	neproziran
Gustoća	0,95 g/cm ³
Dopuštena ukupna deformacija	max. 25 %
Volumensko skupljanje	cca. 20 %
Temperatura obrade	+5 °C – +40 °C
Temperaturna otpornost	-25 °C – +100 °C
Tvrdoća Shore	25 °C
Vrijeme zaglađivanja	15 – 20 minuta
Modul elastičnosti 100 %	0,5 N/mm ²
Potpuno stvrdnjavanje fizikalnim sušenjem	nekoliko mm/dan

Upute za primjenu

Površina mora prije primjene biti čista i neoštećena. Glatke površine mogu biti mokre, ali površine s otvorenim porama trebaju biti suhe. Dilatacijske i spojne fuge potrebno je prije brtvljenja podložiti polietilenskom špagom. Nakon punjenja fuge, brtvilo je potrebno zagladiti unutar 15 minuta.

Gore navedene informacije su opće prirode. Svaki korisnik dužan je provjeriti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu uporabu. Informacije sadržane u ovom tehničkom listu, uključujući preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i iskustvu proizvođača s proizvodom. Ovaj proizvod može imati različite načine uporabe te se može koristiti u različitim okruženjima i pod različitim uvjetima na koje ne možemo utjecati. Dobavljač i proizvođač ne snose odgovornost za rezultate (uključujući izravne i neizravne štete) nepravilne uporabe ovog proizvoda.