

TEHNIČKI LIST

KROVNA FOLIJA EUROFOL 135



KROVNA FOLIJA EUROFOL 135

Kontaktna paropropusna krovna membrana prikladna za sve vrste krovnih pokrova. Služi za stvaranje dodatnog hidroizolacijskog sloja u ventiliranim i neventiliranim krovnim konstrukcijama.

Osnovni tehnički podaci

Duljina	50 m (-0/+2 %)
Širina	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Debljina	0,3 mm
Površinska masa	135 g/m ² ± 15 %
Reakcija na požar	Razred E
Vodonepropusnost (2 kPa)	Razred W1
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	Razred W1
Ekvivalentna difuzijska debljina	0,02 m (+0,03; -0,01)
Vlačna čvrstoća uzdužno	225 N/50 mm (± 60)
Vlačna čvrstoća poprečno	115 N/50 mm (± 30)
Istezanje uzdužno	80 % (± 30)
Istezanje poprečno	130 % (± 50)
Otpornost na trganje uzdužno	120 N (± 50)
Otpornost na trganje poprečno	130 N (± 50)
Paropropusnost	>1700 (g/m ²)/24 h
Temperaturni raspon primjene	-30 do +80 °C
Opasne tvari	npd*

*npd - no performance determined (nijedno svojstvo nije određeno)

Parametri nakon umjetnog starenja

Vlačna čvrstoća uzdužno	155 N/50 mm (± 40)
Vlačna čvrstoća poprečno	80 N/50 mm (± 20)
Istezanje uzdužno	50 % (± 20)
Istezanje poprečno	85 % (± 35)