

FICHE TECHNIQUE

MASTIC POUR TÔLERIE



MASTIC POUR TÔLERIE

Le mastic de ferblantier Covernit est un mastic élastique de jointoiment à base de solvants. Il adhère à presque toutes les surfaces (par ex. maçonnerie, béton, enduit, bois, métaux, verre, bitume et la plupart des plastiques) sans primaire. Il peut être appliqué sous la pluie, en dessous du point de congélation, ainsi que sur des surfaces humides et lisses. La cartouche doit être stockée à température ambiante avant utilisation.

- application facile
- extrêmement résistant, résistant aux UV
- résistant aux intempéries et aux moisissures
- assure l'étanchéité des surfaces humides et légèrement grasses

Caractéristiques techniques

Matériau / base chimique	caoutchouc synthétique
Consistance	opaque
Densité	0,95 g/cm ³
Déformation totale admissible	max. 25 %
Retrait volumique	env. 20 %
Température d'application	+5 °C – +40 °C
Résistance à la température	-25 °C – +100 °C
Dureté Shore	25 °C
Temps de lissage	15 – 20 minutes
Module d'élasticité 100 %	0,5 N/mm ²
Durcissement complet par séchage physique	plusieurs mm/jour

Instructions d'application

La surface doit être propre et intacte avant l'application. Les surfaces lisses peuvent être humides, mais les surfaces à pores ouverts doivent être sèches. Les joints de dilatation et de raccord doivent être préalablement garnis d'un cordon en polyéthylène. Après remplissage du joint, le mastic doit être lissé dans un délai de 15 minutes.

Les informations ci-dessus sont de nature générale. Chaque utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les informations contenues dans cette fiche technique, y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, reposent sur les connaissances et l'expérience du fabricant avec le produit. Ce produit peut avoir différentes applications et peut également être utilisé dans des environnements et des conditions variés que nous ne pouvons pas contrôler. Le fournisseur et le fabricant ne sont pas responsables des résultats (y compris les dommages directs et indirects) résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.