

FICHA TÉCNICA

MEMBRANA TRANSPIRABLE PARA TEJADO EUROFOL 150



MEMBRANA TRANSPIRABLE PARA TEJADO EUROFOL 150

Membrana de cubierta transpirable de contacto directo adecuada para cualquier tipo de cubierta. Sirve como capa impermeabilizante complementaria en estructuras de cubierta ventiladas y no ventiladas.

Datos técnicos básicos

Longitud	50 m (-0/+2 %)
Anchura	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Espesor	0,3 mm
Peso por unidad de superficie	150 g/m ² ± 20 %
Reacción al fuego	Clase E
Impermeabilidad al agua (2 kPa)	Clase W1
Impermeabilidad al agua tras envejecimiento	Clase W1
Espesor equivalente de difusión	0,02 m (+0,03; -0,01)
Resistencia a la tracción longitudinal	230 N/50 mm (± 60)
Resistencia a la tracción transversal	120 N/50 mm (± 30)
Elongación longitudinal	80 % (± 30)
Elongación transversal	130 % (± 50)
Resistencia al desgarro longitudinal	130 N (± 50)
Resistencia al desgarro transversal	140 N (± 50)
Permeabilidad al vapor	>1700 (g/m ²)/24 h
Rango de temperatura de uso	-30 a +80 °C
Sustancias peligrosas	npd*

*npd - no performance determined (ninguna prestación determinada)

Parámetros tras envejecimiento artificial

Resistencia a la tracción longitudinal	160 N/50 mm (± 40)
Resistencia a la tracción transversal	85 N/50 mm (± 20)
Elongación longitudinal	55 % (± 20)
Elongación transversal	90 % (± 35)