

FICHA TÉCNICA

ALFOMBRILLA DRENANTE METAL ROOF 8 MM CON LÁMINA TRANSPIRABLE Y CINTA



ALFOMBRILLA DRENANTE METAL ROOF 8 MM CON LÁMINA TRANSPIRABLE Y CINTA

Esterilla de drenaje con membrana de difusión y cinta autoadhesiva. Para uso como impermeabilización secundaria bajo cubiertas metálicas (engatilladas o sistema click).

Sirve para separar la cubierta del soporte, protege las capas del techo contra la penetración de agua/nieve y evacua la posible condensación desde la parte inferior de la cubierta metálica. Reduce parcialmente el ruido durante la lluvia y la penetración del calor radiante en la estructura.

Almacenamiento

En un espacio limpio y seco sin exposición a la radiación UV

Datos técnicos básicos	Método de ensayo	Valor
Longitud	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Anchura	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Rectitud	EN 1848 -2	cumple
Peso superficial	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Espesor	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Reacción al fuego	EN ISO 11925-2	clase F
Resistencia a la penetración de agua	EN 1928 A	clase W1
Permeabilidad al vapor de agua	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Resistencia a la penetración de aire	EN 12114	máx 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Resistencia a la tracción longitudinal	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Resistencia a la tracción transversal	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Alargamiento longitudinal	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Alargamiento transversal	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Resistencia al desgarro longitudinal	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Resistencia al desgarro transversal	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	1,50%
Flexibilidad a baja temperatura	EN 1109	-30 °C
Envejecimiento artificial por exposición prolongada a UV y temperatura elevada (80 °C)	Resistencia a la penetración de agua EN 13859-1 C	clase W1
Permeabilidad al vapor de agua 23 °C / 85 % HR	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Permeabilidad al vapor de agua 38 °C / 90 % HR	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

La información anterior es de carácter general. Cada usuario está obligado a verificar la idoneidad del producto para su uso previsto. La información contenida en esta ficha técnica, incluidas las recomendaciones para el uso y la aplicación del producto, se basa en los conocimientos y la experiencia del fabricante. Este producto puede tener diferentes formas de uso y también puede utilizarse en diferentes entornos y bajo diversas condiciones que no podemos controlar. Ni el proveedor ni el fabricante son responsables de los resultados (daños directos o indirectos) del uso incorrecto de este producto.