

TECHNICKÝ LIST

PODSTREŠNÁ FÓLIA EUROFOL 150



PODSTREŠNÁ FÓLIA EUROFOL 150

Kontaktná difúzne otvorená strešná membrána vhodná pod akúkoľvek strešnú krytinu. Slúži na vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy vo vetraných aj nevetraných strešných skladbách.

Základné technické údaje

Dĺžka	50 m (-0/+2 %)
Šírka	1,5 m ($\pm 0,5$ %)
Hrúbka	0,3 mm
Plošná hmotnosť	150 g/m ² ± 20 %
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť (2 kPa)	Trieda W1
Vodotesnosť po umelom starnutí	Trieda W1
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,02 m (+0,03; -0,01)
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	230 N/50 mm (± 60)
Pevnosť v ťahu priečne	120 N/50 mm (± 30)
Ťažnosť pozdĺžna	80 % (± 30)
Ťažnosť priečna	130 % (± 50)
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžna	130 N (± 50)
Odolnosť proti pretrhnutiu priečna	140 N (± 50)
Paropriepustnosť	>1700 (g/m ²)/24 h
Teplotný rozsah použitia	-30 až +80 °C
Nebezpečné látky	npd*

*npd - no performance determined (žiadny ukazovateľ nie je stanovený)

Parametre po umelom starnutí

Pevnosť v ťahu pozdĺžne	160 N/50 mm (± 40)
Pevnosť v ťahu priečne	85 N/50 mm (± 20)
Ťažnosť pozdĺžna	55 % (± 20)
Ťažnosť priečna	90 % (± 35)