

FICHE TECHNIQUE

# MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE VAPEUR



# MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POUR PARE VAPEUR

La colle pour membranes et pare-vapeur est une masse étanche à la vapeur et d'étanchéité destinée au collage/à l'étanchéité durablement élastique des joints, raccords, éléments de construction et des joints de recouvrement des pare-vapeur et membranes d'étanchéité dans les constructions sèches, ainsi que lors de la pose de fenêtres et de portes.

- joint durablement élastique
- application possible sur supports humides
- mise en œuvre sans plaque de pression
- adhérence à différents matériaux (béton, pierre, bois, enduits, métal, panneaux en fibres de gypse et plaques de plâtre)

La colle ne peut être stockée que dans son emballage d'origine non ouvert à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C. Dans ces conditions de stockage, la durée de conservation de cette colle est de 12 mois.

## Caractéristiques techniques

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base / matériau                    | dispersion polymère modifiée                                                                                                                   |
| Volume                             | 280 ml                                                                                                                                         |
| Couleur du film après durcissement | bleu clair                                                                                                                                     |
| Propriété du film                  | durablement élastique                                                                                                                          |
| Viscosité                          | pâteuse                                                                                                                                        |
| Mise en œuvre                      | à partir de -5 °C                                                                                                                              |
| Résistance au gel                  | jusqu'à -30 °C                                                                                                                                 |
| Haute résistance au pelage         | de -10 °C à +50 °C                                                                                                                             |
| Étanchéité à l'air                 | DIN 18055, DIN EN 77, DIN EN 4; charge de pression 600 Pa = 140 km/h, vitesse du vent 1 000 Pa, pression/aspiration cyclique = force d'ouragan |
| Durcissement                       | env. 2 jours (selon l'absorption du support et l'épaisseur de la couche)                                                                       |

## Instructions d'application

Le support doit être exempt de poussière, de graisse et de particules libres. Le support peut être légèrement humide ou absorbant. L'humidité résiduelle du sol ne doit pas dépasser 5 %. La colle est appliquée sur une seule face sous forme d'un cordon de 4 à 8 mm d'épaisseur. La membrane est ensuite posée et légèrement pressée. Sur des supports non absorbants, le collage peut être effectué après un préséchage conditionnel par contact.

Les joints desserrés peuvent être refixés grâce aux propriétés auto-adhésives.

Les taches de colle fraîches peuvent être éliminées à l'eau. La colle durcie ne peut être retirée que mécaniquement.

Les informations ci-dessus sont de nature générale. Chaque utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Les informations contenues dans cette fiche technique, y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit, reposent sur les connaissances et l'expérience du fabricant avec le produit. Ce produit peut avoir différentes applications et peut également être utilisé dans des environnements et des conditions variés que nous ne pouvons pas contrôler. Le fournisseur et le fabricant ne sont pas responsables des résultats (y compris les dommages directs et indirects) résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.