

TECHNISCHES DATENBLATT

DRÄNAGEMATTE MIT UNTERSPANNBAHN UND KLEBEBAND METAL ROOF 8 MM



DRÄNAGEMATTE MIT UNTERSPANNBAHN UND KLEBEBAND METAL ROOF 8 MM

Drainagematte mit Diffusionsfolie und selbstklebendem Band. Zur Verwendung als Zusatzabdichtung unter Metallbedachungen (Stehfalz oder Klicksystem).

Dient zur Trennung der Dacheindeckung vom Untergrund, schützt die Dachschichten vor dem Eindringen von Wasser/Schnee und leitet eventuelles Kondensat von der Unterseite der Metallbedachung ab. Reduziert teilweise den Lärm bei Regen sowie das Eindringen von Strahlungswärme in die Konstruktion.

Lagerung

In einem sauberen und trockenen Raum ohne Einwirkung von UV-Strahlung

Grundlegende technische Daten	Prüfverfahren	Wert
Länge	EN 1848 -2	25 (- 0/+ 0,5) m
Breite	EN 1848 -2	1,5 ($\pm$ 0,005) m
Geradheit	EN 1848 -2	entspricht
Flächengewicht	EN 1849 -2	430 (- 10/+ 20) g/m ²
Dicke	EN 1849 -2	8 ($\pm$ 2) mm
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	Klasse F
Widerstand gegen Wasserdurchdringung	EN 1928 A	Klasse W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572 C	0,030 (- 0,015/+ 0,02) m
Luftdurchlässigkeitswiderstand	EN 12114	max 0,05 m ³ /(m ² x h x 50 Pa)
Zugfestigkeit längs	EN 12311-1	330 ($\pm$ 60) N/50 mm
Zugfestigkeit quer	EN 12311-1	200 ($\pm$ 40) N/50 mm
Dehnung längs	EN 12311-1	60 ($\pm$ 30) %
Dehnung quer	EN 12311-1	65 ($\pm$ 15) %
Weiterreißfestigkeit längs	EN 12310-1	190 ($\pm$ 60) N
Weiterreißfestigkeit quer	EN 12310-1	255 ($\pm$ 85) N
Maßstabilität	EN 1107-2	1,50%
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur	EN 1109	-30 °C
Künstliche Alterung durch langfristige UV-Bestrahlung und erhöhte Temperatur (80 °C)	Widerstand gegen Wasserdurchdringung EN 13859-1 C	Klasse W1
Wasserdampfdurchlässigkeit 23 °C / 85 % RH	Lyssy	1500 ($\pm$ 200) g/m ² x 24 h
Wasserdampfdurchlässigkeit 38 °C / 90 % RH	Lyssy	3200 ($\pm$ 400) g/m ² x 24 h

Die oben genannten Informationen sind allgemeiner Natur. Jeder Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf den Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Dieses Produkt kann auf verschiedene Weise verwendet werden und auch in unterschiedlichen Umgebungen und unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt werden, die wir nicht beeinflussen können. Weder der Lieferant noch der Hersteller haften für die Ergebnisse (direkte oder indirekte Schäden) einer unsachgemäßen Verwendung dieses Produkts.